

SCHEDA TECNICA

CATEGORIA **I°**

SIST. CERT. **2+**

GESTIONE

UNI ISO 9001

AMBIENTE

UNI ISO 14001

C.A.M.

UNI ISO 14021

E.P.D.

UNI ISO 14025

ALVEOLATER BIO TAURUS Mezzo 25



D.o.P. n. 78C1119

Cod. comm.	26610C		
Stabilimento di Produzione	Isola Vicentina (VI)		
SPESSORE	250	mm	
LUNGHEZZA	240	mm	
ALTEZZA	150	mm	
FORATURA ≤	45	%	
PESO BLOCCO	8,1	kg	
DENSITÀ MEDIA BLOCCO	900	kg/m ³	
DENSITÀ MEDIA MURO ¹⁾	sp. (mm) 250	1083	kg/m ³
	sp. (mm) -	-	kg/m ³
TIPOLOGIA MURO ²⁾	PORTANTE - ALTA SISMICITÀ		
C.A.M. - Contenuto di riciclato (D.M. 28/12/2015)	≥ 23	%	

DATI OPERATIVI

spessore (mm)	250	-	U.M.
PEZZI / BANCALE	80		
PESO BANCALE	6,52		
BANCALI / AUTOTRENO	44		
Incidenza Materiali / MURO	/m ²	/m ³	/m ² /m ³
BLOCCHI (n.) ¹⁾	25,00	100,00	-
MALTA (dm ³) ¹⁾	37,88	151,50	-

MECCANICA

spessore BLOCCO (mm)	250	-	U.M.	spessore MURO (mm)	- indifferente -		U.M.
f_{bm}^* (ai fori) ³⁾	16,32	-	N/mm ²	malta	M5	M10	Classe
f_{bm}^* (⊥ ai fori) ³⁾	5,07	-	N/mm ²	$f_k^{4)}$ =	5,95	6,65	N/mm ²
f_{bk}^* (ai fori) ³⁾	14,82	-	N/mm ²	$f_{vk0}^{4)}$ =	0,20	0,30	N/mm ²
f_{bk}^* (⊥ ai fori) ³⁾	3,55	-	N/mm ²	f_{vk} =	$f_{vk0} + 0,4\sigma_n$		N/mm ²
CONDIZIONI CLASSE DI ESECUZIONE 1 ^{**}	Categoria Blocco	I°		E =	5953,20		N/mm ²
	Malta di allett.	a prestazione garantita		G =	2381,28		N/mm ²

*Il valore è riferito a prove di laboratorio su blocco intero, nel caso il test venisse realizzato su parte/metà blocco il dato deve essere ridotto del 35% - **Presenza in cantiere di un supervisione del lavoro (capocantier); disponibilità di un direttore dei lavori (indipendente dall'impresa); controllo e valutazione in loco delle proprietà della malta; dosaggio dei componenti della malta "a volume" con l'uso di opportuni contenitori di misura e controllo delle operazioni di miscelazione o uso di malta premiscelata certificata dal produttore.

$f_d = f_k / \gamma_M$	2,98	3,32	N/mm ²
in classe di esecuzione = 1	$\gamma_M =$	2,00	adim.

TERMICA

spessore BLOCCO (mm)	250	-	U.M.	spessore MURO ⁸⁾ (mm)	280	-	U.M.
Cond.termica $\lambda_{10,dr}^{5)}$	0,189	-	W/mK	Trasmittanza termica ⁹⁾	0,802	-	W/m ² K
Cond. Termica eq. ⁶⁾	0,242	-	W/mK	Trasmittanza termica periodica	0,236	-	W/m ² K
Cond. Termica eq. ⁷⁾	-	-	W/mK	Fattore di decremento	0,293	-	adim.
Calore specifico	0,840	-	kJ/kg K	Sfasamento	10,590	-	ore
Coeff. di diff. del vapore acqueo (μ)	5/10	-	adm.	Capacità termica areica lato int.	50,200	-	KJ/m ² K

ACUSTICA

spessore MURO ⁸⁾ (mm)	280	-	U.M.
Massa superficiale ¹¹⁾	327,81	-	kg/m ²
Indice Potere Fonoisolante ¹²⁾	52,00	-	dB

FUOCO

spessore MURO ⁸⁾ (mm)	280	-	U.M.
R.E.I. ¹⁰⁾	120	-	min.
E.I. ¹⁰⁾	240	-	min.

AMBIENTE - E.P.D. Environmental Product Declaration

Abiotic depletion (elements) - ADPE	1,42E-07	kg Sp eq
Abiotic depletion (fossil fuels) - ADPF	2,38E+00	MJ
Global warming - GWP	3,32E-01	kg CO2 eq
Ozone layer depletion - ODP	1,82E-08	kg CFC-11 eq
Photochemical oxidation - POCP	9,96E-05	kg C2H4 eq
Acidification - AP	1,80E-03	kg SO2 eq
Eutrophication - EP	1,64E-04	kg PO4-- eq

NOTE POSA IN OPERA

CLASSE MALTA	M2,5	M5	M10
① Giunti di malta orizzontali	-	-	•
① Giunti di malta verticali	-	-	•
Giunti di malta - range sp. (mm)	5 - 15		
Blocchi sovrapposizione min. (mm)	0		
② Tasca verticale - largh. ≥ 40% sp. blocco	NON PRESENTE		
Condizione muro in fase di "fermo cantiere"	da non esporre privo di protezione		

valori riferiti al certificato n. ICMQ - 19073EPD

<https://www.epditaly.it/epd/blocchi-per-murature-in-laterizio-2/>

① M5 (min.) per muratura portante ordinaria in zona agS > 0,075g - M10 (min.) per muratura portante armata
② Da riempire a tutta altezza equivale a giunto continuo come previsto (NTC18 per zona agS > 0,075g)

I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Stabilia2 srl si riserva di apportare modifiche alle specifiche dei prodotti senza alcun preavviso. Isola Vicentina 01/02/2020
note: 1) valore ottenuto con giunti di malta continui di spessore = 10mm e penetrazione nei fori = 10mm; 2) valore per almeno uno spessore di posa o per la classificazione alta sismicità inerti (SLV) con agS > 0,075 e blocchi con spessore ≥ 24cm, F ≤ 45% - Bassa Sismicità per siti con agS ≤ 0,075g e blocchi con spessore ≥ 24 cm, F ≤ 55% ovvero spessore ≥ 20 cm, F ≤ 45%; 3) Valore testato da laboratorio esterno accreditato, monitorato con sistema di controllo di produzione (FPC) 2+; 4) Valore di resistenza a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; 5) Valore calcolato a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; 6) Calcolata con giunti di malta sp. 6mm λ=0,90 W/mK; 7) Calcolata con giunti di malta sp. 6mm e λ=0,23 W/mK; 8) Spessore comprensivo di 15+15mm di intonaco; 9) Valore ottenuto con malta λ=0,90 W/mK, intonaco interno (sp. 15mm e λ=0,54 W/mK) ed esterno (sp. 15mm e λ=0,9 W/mK); 10) Valore riferito alla muratura, comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 Tab. S.2-37 (muri non portanti) Tab.S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratori accreditati; 11) Valore riferito alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (completi nel caso di blocchi lisci - della sola tasca, se presente, per i blocchi ad incastro) di sp. pari a 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm di malta di allettamento comprensiva di intonaco di sp. 15+15mm; 12) Valore calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) calcolata con massa superficiale calcolata con a da p. 11).

